商品名	グレード	カラー	基礎的性質						機械的性質								電気的性質					成形性	標準成形条件			主な特徴	主な用途
			密度	吸水率	荷重撓み温度	線膨張係数	融点	燃焼性	引張破壊応力	引張破壊歪み	引張弾性率	曲げ強度	曲げ弾性率	ｼｬﾙﾋﾟｰ衝撃強度	ｱｲｿﾞｯﾄ衝撃強度	表面硬度	体積低効率	誘電率	誘電正接	絶縁耐力	耐ｱｰｸ性	成形収縮率	樹脂温度	金型温度	成形圧力		
			g/cm³	%	℃	×10⁻⁵/K	℃	UL94	MPa	%	MPa	MPa	MPa	kJ/m²	kJ/m²		Ω-m	(1MHz)	(1MHz)×10⁻³	MV/m	sec	%	℃	℃	MPa		
			ISO 1183	ISO 62	ISO 75-1,2	ISO 11359-2		UL94	ISO 527-1,2	ISO 527-1,2	ISO 198	ISO 178	ISO 178	ISO 179	ISO 180 J/m	ロックウェルM		IEC 60250		IEC 60243-1	ASTM D495						
ｴｺPBT	UR	練り込み着色品	1.31	0.09	160	10	225	HB相当	55	＞100	2800	95	2600	3.4	55	75	10^{14}	3.3	20	26	160	1.9	260	60～100	50～150	標準	PBT一般