

商品名	グレード	カラー	基礎的性		機械的性質						成形性	標準成形条件		主な特徴	主な用途
			密度	燃焼性	引張破壊 応力	引張破壊 歪み	100% モジュラス	反発弾性	圧縮永久 歪	表面硬度	成形 収縮率	樹脂温度	金型温度		
			g/cm ³	UL94	MPa	%	MPa	%	%		%				
			J1S K6268	UL94	JIS K6251	JIS K6251	JIS K6251	JIS K6255	JIS K6263	JIS K6253					
エコTPU	90A黒	BK	1.20	V-2相当	45	550	8	40	25	90	1.8 ~ 2.2	200 ~ 210	20 ~ 40	標準黒色	高強度 高復元性
	90角NC	NC	1.20	V-2相当	45	550	8	40	25	90	1.8 ~ 2.2	200 ~ 210	20 ~ 40	透明クリアー	高強度 高復元性
	95角NC	NC	1.21	V-2相当	50	550	11	35	30	95	1.8 ~ 2.2	200 ~ 215	20 ~ 40	良成形性、 透明クリアー	高強度 高復元性
	95-590T	BK	1.21	V-2相当	50	550	11	35	30	95	1.8 ~ 2.2	200 ~ 215	20 ~ 40	良成形性、 標準黒	高強度 高復元性